

Biresin® S8

Oberflächenharz, polierbar und wärmebeständig

Anwendungsbereiche

- Oberflächenschicht für den Bau von Urmodellen und Lehren
- Oberflächenschicht für den Bau von Negativformen z.B. zur Herstellung von Compositebauteilen
- Oberflächenschicht für den Bau von Vakuumentziehformen
- Oberflächenschicht für andere beheizbare Fertigungsmittel

Produktvorteile

- schwarzes Oberflächenharz
- auf Hochglanz polierbar
- gut schleifbar
- gut streichbar
- gute Wärmebeständigkeit bis zu 130°C
- dichte Oberfläche und gute Kantenfestigkeit
- gute Styrolbeständigkeit

Beschreibung

- Basis 2K-EP-System
- Harz **Biresin® S8**, Epoxidharz, schwarz, gefüllt
- Härter **Biresin® S8**, Amin, bernsteinfarben, ungefüllt

Verarbeitungsdaten

		Harz	Härter
Einzelkomponenten		Biresin® S8	Biresin® S8
Viskosität, 23°C	mPas	thixotrop	~ 130
Dichte, 23°C	g/ml	1,21	1,00
Mischungsverhältnis Harz zu Härter	in Gewichtsteilen	100	20
Mischung			
Mischviskosität, 23°C	mPas	~ 25.000	
Topfzeit, 200 g, RT	min	30	
Gelierzzeit, RT	min	60	
Entformzeit, RT	h	16 - 24	

Physikalische Daten (ca. Werte)

Biresin® S8 Harz			mit Härter	Biresin® S8
Farbe				schwarz
Dichte	ISO 1183	g/cm³		1,22
Shore-Härte	ISO 868	-		D 86*
E-Modul	ISO 178	MPa		3.500*
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa		90*
Druckfestigkeit	ISO 604	MPa		120*
Schlagzähigkeit	ISO 179	kJ/m²		9*
Wärmeformbeständigkeit	ISO 75B	°C		136*

* Werte nach Temperung: 4 h / 120°C

Verpackung

Arbeitspackungen	Biresin® S8 , A+B Pack	6 x 0,4 kg netto Harz + 6 x 0,08 kg netto Härter im Karton
Einzelgebinde	Biresin® S8 , Harz Biresin® S8 , Härter	5 kg netto 1 kg netto

Verarbeitung

- Die Material- und Verarbeitungstemperatur soll zwischen 18 und 25°C liegen.
- Das gründlich (mittels Rührstab oder langsam laufenden Rührer) gemischte Biresin® S8 wird mit einem flachen, kurzhaarigen Pinsel gleichmäßig dick, möglichst in einer Streichrichtung, so auf die sorgfältig mit Trennmittel behandelte Formoberfläche aufgetragen, dass keine Luftbläschen eingeschlossen werden.
- Innerhalb der Gelierzeit ist eine Kupplungsschicht zügig aufzubringen bzw. der weitere Hinterbau entsprechend vorzunehmen, um Haftungsprobleme auszuschließen.
- Eine bessere Beständigkeit der Oberflächenschicht gegen höhere Temperaturen, verschiedene Lösemittel und Wasserbelastung läßt sich durch Wärmebehandlung bzw. Temperung der entformten Teile, z. B. 4 h bei 120°C, erreichen. Dabei ist auf langsame Temperaturerhöhung und langsames Abkühlen zu achten.

Lagerung

- In temperierten Räumen (18 - 25°C) und ungeöffneten Originalgebinden beträgt die Lagerfähigkeit von Biresin® S8 Harz mindestens 24 Monate und von Biresin® A+B Pack sowie Biresin® S8 Härter mindestens 12 Monate.
- Durch ungünstige Lagerbedingungen kristallisiertes Harz ist durch vorsichtiges Erwärmen auf 60-80°C wieder zu verflüssigen.
- Angebrochene Gebinde sind stets sofort wieder feuchtigkeitsdicht zu verschließen und baldmöglichst zu verarbeiten.

Gefahrenhinweise

Für den Umgang mit unseren Produkten sind die wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten den stoffspezifischen Sicherheitsdatenblättern zu entnehmen. Die einschlägigen Vorschriften, z. B. die Gefahrstoffverordnung, sind zu beachten.

In nicht ausgehärtetem Zustand sind unsere Erzeugnisse in der Regel wassergefährdend und dürfen deshalb nicht in die Kanalisation, in Gewässer und in das Erdreich gelangen.

Auf Wunsch stellen wir Ihnen unsere „Hinweise zum Arbeitsschutz beim Umgang mit Produkten der Sika Deutschland GmbH“ zur Verfügung.

Entsorgung

Nicht ausgehärtete Produkte sind in der Regel besonders überwachungsbedürftige Abfälle und müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Ausgehärtetes Material kann nach Absprache mit der jeweils zuständigen Behörde oder Deponie als Haus- / Gewerbeabfall entsorgt werden.

Auskunftspflichtig für die ordnungsgemäße Entsorgung sind die örtlichen Behörden, wie z.B. Landratsamt, Umweltschutzamt oder Gewerbeaufsichtsamt.

Datenbasis

Alle technischen Daten, Maße und Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf Labortests.

Tatsächlich gemessene Daten können in der Praxis aufgrund von Umständen außerhalb unseres Einflussbereiches abweichen.

Rechtshinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt hat. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Weitere Informationen:

Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Bad Urach
Stuttgarter Str. 139
D - 72574 Bad Urach
Deutschland

Tel: +49 (0) 7125 940 492
Fax: +49 (0) 7125 940 401
Email: tooling@de.sika.com
Internet: www.sika.de

